

**DESCRIZIONE: FILM ESTENSIBILE MACCHINABILE**  
**CODICE: FESTMC001**



CODICE	DESCRIZIONE	POSSIBILITÀ	ALTEZZA	MANDRINO
<b>FESTMC001</b>	<p>Polietilene lineare bassa densità.                      Prodotto per avvolgimento pallet.                      Materia prima 100% LLDPE Vergine.                      IMBALLAGGIO: Bobine disposte in file sovrapposte, protette con fogli di cartone, ed adeguatamente fasciate con film estensibile.                      Applicazioni automatiche.</p>	<p>Spessore : 15,                      17, 20, 23, 30,                      35 my</p>	500 mm	76 mm

PROPRIETÀ	U.M.	METODO	TOLLERANZA %	VALORE
Spessore	micron	UNI 8516	+ 10 - 0	23
Peso medio bobina	Kg		+ 3 - 3	16
Peso pallet	Kg		+ 2 - 2	736
Fascia	mm		+ 2 - 3	500
Diametro int. anima	mm		+ 1,5 - 1	76
Diametro est. bobina	mm		+ 3 - 3	232
Carico a rottura M.D.	Kg/mm2	ASTM D 882	> 0 =	3,25
Carico a rottura T.D.	Kg/mm2	ASTM D 882	> 0 =	2
Allungamento a rottura M.D.	%	ASTM D 882	> 0 =	405
Allungamento a rottura T.D.	%	ASTM D 882	> 0 =	620
Prestiro	%	INT. IOSQ 004	> 0 =	100