

## DESCRIZIONE: SACCHETTI E FOGLI DI SCHIUMA ESPANSA

VALORE	NORMA DI RIFERIMENTO	SPECIFICHE DEL TEST	VALORE
Densità	DIN 53420		18 Kg/m <sup>3</sup>
Resistenza a trazione	DIN 53571	Longitudinale Trasversale	0,23 N/mm <sup>2</sup> 0,18 N/mm <sup>2</sup>
Allungamento a rottura	DIN 53571	Longitudinale Trasversale	91 % 80 %
Compressione	DIN 53577	10% 20% 30% 50% 70%	0,01 N/mm <sup>2</sup> 0,03 N/mm <sup>2</sup> 0,04 N/mm <sup>2</sup> 0,10 N/mm <sup>2</sup> 0,33 N/mm <sup>2</sup>
Deformazione residua	DIN 53572 22h/20°C/50%	24h 72h 168h 336h	7,95 % 6,6 % 4,44 % 2,87 %
Assorbimento d'acqua	DIN 53428	1h 24h 79g	0,17 Vol. % 0,27 Vol. % 0,63 Vol. %
Permeabilità al vapore acqueo	DIN 53429		11,89 g/m <sup>2</sup> in 24h a 38°

\*I dati riportati sono indicativi in quanto relativi alla media della nostra produzione **standard**.