

DESCRIZIONE: BOBINA DI SCHIUMA ESPANSA



| VALORE | NORMA DI RIFERIMENTO | SPECIFICHE DEL TEST | VALORE |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--|
| Densità | DIN 53420 | | 18 Kg/m ³ |
| Resistenza a trazione | DIN 53571 | Longitudinale Trasversale | 0,23 N/mm ² 0,18 N/mm ² |
| Allungamento a rottura | DIN 53571 | Longitudinale Trasversale | 91 % 80 % |
| Compressione | DIN 53577 | 10% 20% 30% 50% 70% | 0,01 N/mm ² 0,03 N/mm ² 0,04 N/mm ² 0,10 N/mm ² 0,33 N/mm ² |
| Deformazione residua | DIN 53572 22h/20°C/50% | 24h 72h 168h 336h | 7,95 % 6,6 % 4,44 % 2,87 % |
| Assorbimento d'acqua | DIN 53428 | 1h 24h 79g | 0,17 Vol. % 0,27 Vol. % 0,63 Vol. % |
| Permeabilità al vapore acqueo | DIN 53429 | | 11,89 g/m ² in 24h a 38° |

*I dati riportati sono indicativi in quanto relativi alla media della nostra produzione **standard**.